


スペクトルNo. Ti-K01



試料	TiO ₂ (rutile)
吸収端	Ti K-edge
ビームライン	BL11
分光結晶	Si(111)
測定法	(a)CEY (b)PFY
エネルギー範囲 / eV	4635 -5940 eV
ポイント数	580
測定時間 / min	23
測定日	2019/2/20
コメント	・粉末試料/カーボン 両面テープ ・エネルギー未補正